



輯興熱處理工業股份有限公司

SHIN HEAT TREATMENT INDUSTRIAL Co., LTD.

住址: 台中市大肚區沙田路一段320巷36之5號


Tel: 04-26933504

E-Mail: js.e0925@msa.hinet.net

Fax: 04-26931202

扭力測試報告

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍崴	花寶興	8分之3 UJ17_1	2025-05-14	15:02:11	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
249. N-m	490.35N-m	50BV30	逆轉	0.0/0.0/0.0HRC	0:00:05
MAX 最大值	扭力1 -38.6kg-m	扭力2 -378.555N-m	扭力3 -3350.32in.-lb	角度 -17.113(o)	時間 5.66sec
MIN 降伏點	扭力1 -25.258kg-m	扭力2 -247.705N-m	扭力3 -2192.26in.-lb	角度 -9.27(o)	時間 3.07sec



核准: _____

審核: _____



輯興熱處理工業股份有限公司

SHIN HEAT TREATMENT INDUSTRIAL Co., LTD.

住址: 台中市大肚區沙田路一段320巷36之5號


Tel: 04-26933504

E-Mail: js.e0925@msa.hinet.net

Fax: 04-26931202

扭力測試報告

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍威	花寶興	8分之3 UJ17_2	2025-05-14	15:05:01	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
249. N-m	490. 35N-m	50BV30	正轉	0. 0/0. 0/0. 0HRC	0:00:08
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	37. 17kg-m	364. 524N-m	3226. 14in. -lb.	18. 215(o)	6. 12sec
降伏點	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	23. 671kg-m	232. 139N-m	2054. 49in. -lb.	8. 11(o)	2. 73sec



核准: _____

審核: _____



輯興熱處理工業股份有限公司

SHIN HEAT TREATMENT INDUSTRIAL Co., LTD.

住址: 台中市大肚區沙田路一段320巷36之5號


Tel: 04-26933504

E-Mail: js.e0925@msa.hinet.net

Fax: 04-26931202

扭力測試報告

客戶名稱 龍威	操作者 花寶興	檔案名稱 8分之3 UJ17_3	測試日期 2025-05-14	測試時間 15:06:25	實測次數 1次
標準扭力 249. N-m	設定扭力 490.35N-m	試件材質 50BV30	測試方向 逆轉	實測硬度 0.0/0.0/0.0HRC	工作時間 0:00:07
最大值	扭力1 -39.002kg-m	扭力2 -382.495N-m	扭力3 -3385.19in.-lb.	角度 -18.485(o)	時間 6.12sec
降伏點	扭力1 -25.674kg-m	扭力2 -251.781N-m	扭力3 -2228.33in.-lb.	角度 -9.342(o)	時間 3.09sec



核准: _____

審核: _____