

春錫機械工業股份有限公司

ROTAR MACHINERY INDUSTRIAL Co., LTD.

住址:台中縣太平市工業路189號

E-Mail:master@mail.rotar.com.tw


Tel:886-4-22715989

Fax:886-4-22716979

破壞試驗扭力測試報告

操作者	測試型式	測試方向	測試速度	慢速速度	客戶名稱
qctest	破壞試驗	正轉	0.05rpm	0.02rpm	TOPTUL
測試日期	測試時間	試件型式	數量	抽樣數	協力廠商
2023-02-13	14:21:37	固定式	1000 pcs	5 pcs	PinBao

編號	檔案名稱	實測次數	工作時間	設定扭力	標準扭力
1	Act-10mm-棘輪扳手-1-1	1次	0:01:43	660.N-m	220.N-m
試件規格	試件材質	硬度標準	實測硬度	硬度平均值	硬度判定
90t		0.0HRC	0.0/0.0/0.0HRC	0.00HRC	OK
Maximum 最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	42.835kg-m	420.084N-m	3717.86in.-lb.	24.83(o)	103.36sec



核准:_____

審核:_____



輯興熱處理工業股份有限公司

SHIN HEAT TREATMENT INDUSTRIAL Co., LTD.

住址:台中市大肚區沙田路一段320巷36之5號


E-Mail:js.e0925@msa.hinet.net

Tel:04-26933504

Fax:04-26931202

扭力測試報告

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	慢速扭力
龍藏	花寶興	10mmBIT板手正轉_1	2022-08-04	13:22:00	392.28N-m
設定扭力	標準扭力	試件材質	測試速度	實測硬度	實測次數
490.35N-m	0.N-m	440	0.5rpm	0.0/0.0/0.0HRC	1次
Maximum 最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	41.783kg-m	409.769N-m	3626.57in.-lb.	28.883(o)	9.69sec
降伏點	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	26.825kg-m	263.077N-m	2328.31in.-lb.	12.861(o)	4.32sec



核准:_____

審核:_____