

振手寶 2024/9/24 測



輯興熱處理工業股份有限公司

SHIN HEAT TREATMENT INDUSTRIAL Co., LTD.

住址: 台中市大肚區沙田路一段320巷36之5號

E-Mail: js.e0925@msa.hinet.net

Tel: 04-26933504

Fax: 04-26931202

扭力測試報告


客戶名稱 龍巖	操作者 許茗鈞	檔案名稱 17mm_1	測試日期 2024-09-24	測試時間 10:06:59	實測次數 1次
標準扭力 0. N-m	設定扭力 980.7N-m	試件材質 6140	測試方向 逆轉	實測硬度 0.0/0.0/0.0HRC	工作時間 0:00:02
最大值	扭力1 -37.422kg-m	扭力2 -367. N-m	扭力3 -3248.06in.-lb.	角度 -6.993(o)	時間 2.32sec

客戶名稱 龍巖	操作者 許茗鈞	檔案名稱 17mm_2	測試日期 2024-09-24	測試時間 10:08:01	實測次數 1次
標準扭力 0. N-m	設定扭力 980.7N-m	試件材質 6140	測試方向 逆轉	實測硬度 0.0/0.0/0.0HRC	工作時間 0:00:02
最大值	扭力1 -36.297kg-m	扭力2 -355.961N-m	扭力3 -3150.35in.-lb.	角度 -6.699(o)	時間 2.22sec

客戶名稱 龍巖	操作者 許茗鈞	檔案名稱 17mm_3	測試日期 2024-09-24	測試時間 10:09:11	實測次數 1次
標準扭力 0. N-m	設定扭力 980.7N-m	試件材質 6140	測試方向 正轉	實測硬度 0.0/0.0/0.0HRC	工作時間 0:00:02
最大值	扭力1 36.956kg-m	扭力2 362.423N-m	扭力3 3207.55in.-lb.	角度 7.479(o)	時間 2.51sec

客戶名稱 龍巖	操作者 許茗鈞	檔案名稱 17mm_4	測試日期 2024-09-24	測試時間 10:10:34	實測次數 1次
標準扭力 0. N-m	設定扭力 980.7N-m	試件材質 6140	測試方向 逆轉	實測硬度 0.0/0.0/0.0HRC	工作時間 0:00:01
最大值	扭力1 -31.519kg-m	扭力2 -309.11N-m	扭力3 -2735.71in.-lb.	角度 -5.434(o)	時間 1.8sec

客戶名稱 龍巖	操作者 許茗鈞	檔案名稱 17mm_5	測試日期 2024-09-24	測試時間 10:11:34	實測次數 1次
標準扭力 0. N-m	設定扭力 980.7N-m	試件材質 6140	測試方向 正轉	實測硬度 0.0/0.0/0.0HRC	工作時間 0:00:02
最大值	扭力1 39.399kg-m	扭力2 386.387N-m	扭力3 3419.63in.-lb.	角度 6.99(o)	時間 2.35sec



核准: 總經理林正偉

審核: 品管花寶興

2份 3份各 1pcs (含鉛板)



輯興熱處理工業股份有限公司

SHIN HEAT TREATMENT INDUSTRIAL Co., LTD.

住址: 台中市大肚區沙田路一段320巷36之5號

Tel: 04-26933504


E-Mail: js.e0925@msa.hinet.net

Fax: 04-26931202

扭力測試報告

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	許茗鈞	11mm _1	2024-09-24	10:23:20	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	75. N-m	6140	逆轉	0. 0/0. 0/0. 0HRC	0:00:02
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-7. 685kg-m	-75. 365N-m	-667. in. -lb.	-6. 148(o)	2. 04sec

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	許茗鈞	17mm _1	2024-09-24	10:16:47	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	320. N-m	6140	逆轉	0. 0/0. 0/0. 0HRC	0:00:01
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-32. 718kg-m	-320. 867N-m	-2839. 76in. -lb.	-5. 656(o)	1. 88sec



總經理林正偉

核准:

品管花寶興

審核: