

114/3/18 - 3分TR報手 (即備樣品)



輯興熱處理工業股份有限公司

SHIN HEAT TREATMENT INDUSTRIAL Co., LTD.

住址: 台中市大肚區沙田路一段320巷36之5號

E-Mail: js.e0925@msa.hinet.net

Tel: 04-26933504

Fax: 04-26931202

扭力測試報告

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	許茗鈞	17mm_1	2025-03-18	10:37:27	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	980. 7N-m	6140	逆轉	0. 0/0. 0/0. 0HRC	0:00:02
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
-38. 96kg-m	-382. 079N-m	-3381. 51in. -lb.	-7. 28(o)	2. 41sec	

原1

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	許茗鈞	17mm_2	2025-03-18	10:38:32	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	980. 7N-m	6140	逆轉	0. 0/0. 0/0. 0HRC	0:00:02
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
-42. 831kg-m	-420. 044N-m	-3717. 51in. -lb.	-8. 267(o)	2. 74sec	

A1

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	許茗鈞	17mm_3	2025-03-18	10:39:27	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	980. 7N-m	6140	正轉	0. 0/0. 0/0. 0HRC	0:00:02
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
39. 125kg-m	383. 694N-m	3395. 8in. -lb.	7. 453(o)	2. 5sec	

原2

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	許茗鈞	17mm_4	2025-03-18	10:40:14	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	980. 7N-m	6140	正轉	0. 0/0. 0/0. 0HRC	0:00:02
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
37. 779kg-m	370. 501N-m	3279. 04in. -lb.	7. 105(o)	2. 39sec	


A2

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	許茗鈞	17mm_5	2025-03-18	10:41:03	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	980. 7N-m	6140	正轉	0. 0/0. 0/0. 0HRC	0:00:02
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
38. 411kg-m	376. 694N-m	3333. 85in. -lb.	7. 71(o)	2. 59sec	

原3

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	許茗鈞	17mm_6	2025-03-18	10:42:04	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	980. 7N-m	6140	正轉	0. 0/0. 0/0. 0HRC	0:00:02
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
35. 665kg-m	349. 768N-m	3095. 54in. -lb.	7. 158(o)	2. 4sec	

A3



核准: _____

审核: _____