



輯興熱處理工業股份有限公司

SHIN

SHIN HEAT TREATMENT INDUSTRIAL Co., LTD.

住址: 台中市大肚區沙田路一段320巷36之5號

Tel: 04-26933504

E-Mail: js.e0925@msa.hinet.net

Fax: 04-26931202

扭力測試報告

112/9/1 測 2分、3分直板板手

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍歲	花寶興	4分之1 11mm_1	2023-09-01	11:31:02	1次
設定扭力	標準扭力	試件材質	實測硬度	測試方向	測試速度
245.175N-m	62.5N-m	6140	0.0/0.0/0.0HRC	正轉	0.5rpm
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	13.72kg-m	134.554N-m	1190.84in.-lb.	8.798(o)	2.95sec
降伏點	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	13.645kg-m	133.817N-m	1184.32in.-lb.	8.69(o)	2.92sec

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍歲	花寶興	4分之1 11mm_2	2023-09-01	11:32:02	1次
設定扭力	標準扭力	試件材質	實測硬度	測試方向	測試速度
245.175N-m	62.5N-m	6140	0.0/0.0/0.0HRC	逆轉	0.5rpm
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-8.962kg-m	-87.888N-m	-777.83in.-lb.	-7.577(o)	2.51sec
降伏點	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-6.145kg-m	-60.266N-m	-533.37in.-lb.	-7.95(o)	2.64sec


未裝C扣

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍歲	花寶興	4分之1 11mm_3	2023-09-01	11:33:00	1次
設定扭力	標準扭力	試件材質	實測硬度	測試方向	測試速度
245.175N-m	62.5N-m	6140	0.0/0.0/0.0HRC	正轉	0.5rpm
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	15.136kg-m	148.44N-m	1313.74in.-lb.	11.788(o)	3.95sec
降伏點	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	15.129kg-m	148.373N-m	1313.15in.-lb.	11.776(o)	3.95sec

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍歲	花寶興	17mm_1	2023-09-01	11:26:20	1次
設定扭力	標準扭力	試件材質	實測硬度	測試方向	測試速度
980.7N-m	0.N-m	6140	0.0/0.0/0.0HRC	逆轉	0.5rpm
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-29.032kg-m	-284.72N-m	-2519.85in.-lb.	-6.324(o)	2.09sec
降伏點	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-26.951kg-m	-264.306N-m	-2339.18in.-lb.	-5.539(o)	1.84sec

未裝C扣

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍歲	花寶興	17mm_2	2023-09-01	11:27:22	1次
設定扭力	標準扭力	試件材質	實測硬度	測試方向	測試速度
980.7N-m	0.N-m	6140	0.0/0.0/0.0HRC	逆轉	0.5rpm
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-45.52kg-m	-446.419N-m	-3950.94in.-lb.	-8.769(o)	2.9sec
降伏點	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-45.411kg-m	-445.345N-m	-3941.43in.-lb.	-8.738(o)	2.9sec



核准:_____

审核:_____