

2024/9/27 期

TR 2分取手頭

都設C扣



輯興熱處理工業股份有限公司

SHIN HEAT TREATMENT INDUSTRIAL Co., LTD.

住址: 台中市大肚區沙田路一段320巷36之5號

E-Mail: js.e0925@msa.hinet.net

Tel: 04-26933504

Fax: 04-26931202

扭力測試報告

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍歲	花寶興	4分之1有牙11mm_1	2024-09-27	11:13:52	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	245.175N-m	6135	逆轉	0.0/0.0/0.0HRC	0:00:02
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-11.098kg-m	-108.836N-m	-963.23in.-lb.	-6.938(o)	2.3sec

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍歲	花寶興	4分之1有牙11mm_2	2024-09-27	11:15:10	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	245.175N-m	6135	逆轉	0.0/0.0/0.0HRC	0:00:03
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-12.992kg-m	-127.417N-m	-1127.68in.-lb.	-9.339(o)	3.09sec

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍歲	花寶興	4分之1有牙11mm_3	2024-09-27	11:16:24	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	245.175N-m	6135	逆轉	0.0/0.0/0.0HRC	0:00:03
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-14.339kg-m	-140.622N-m	-1244.54in.-lb.	-10.799(o)	3.58sec

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍歲	花寶興	4分之1有牙11mm_4	2024-09-27	11:17:20	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	245.175N-m	6135	逆轉	0.0/0.0/0.0HRC	0:00:03
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-12.881kg-m	-126.328N-m	-1118.04in.-lb.	-9.473(o)	3.14sec

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍歲	花寶興	4分之1有牙11mm_5	2024-09-27	11:18:54	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	245.175N-m	6135	正轉	0.0/0.0/0.0HRC	0:00:02
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	12.539kg-m	122.967N-m	1088.29in.-lb.	6.136(o)	2.07sec


客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍歲	花寶興	4分之1有牙11mm_6	2024-09-27	11:20:11	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	245.175N-m	6135	逆轉	0.0/0.0/0.0HRC	0:00:03
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-13.208kg-m	-129.527N-m	-1146.35in.-lb.	-10.07(o)	3.34sec

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	花寶興	4分之1有牙11mm_7	2024-09-27	11:21:30	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	245.175N-m	6135	正轉	0.0/0.0/0.0HRC	0:00:03
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	11.753kg-m	115.26N-m	1020.09in.-lb.	9.639(o)	3.24sec

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	花寶興	4分之1有牙11mm_8	2024-09-27	11:23:52	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	245.175N-m	6135	逆轉	0.0/0.0/0.0HRC	0:00:04
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-16.421kg-m	-161.041N-m	-1425.26in.-lb.	-12.877(o)	4.27sec

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	花寶興	4分之1有牙11mm_9	2024-09-27	11:24:52	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	245.175N-m	6135	逆轉	0.0/0.0/0.0HRC	0:00:03
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-15.415kg-m	-151.172N-m	-1337.91in.-lb.	-10.576(o)	3.5sec

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	花寶興	4分之1有牙11mm_10	2024-09-27	11:29:09	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	245.175N-m	6135	逆轉	0.0/0.0/0.0HRC	0:00:03
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-16.615kg-m	-162.947N-m	-1442.13in.-lb.	-11.129(o)	3.69sec



總經理林正偉

核准: _____

品管組 黃寶興

審核: _____