

11mm 曲柄 + 17mm 扳手頭 (有)
時微調

11/3/12/6 測試



輯興熱處理工業股份有限公司

SHIN HEAT TREATMENT INDUSTRIAL Co., LTD.

住址: 台中市大肚區沙田路一段320巷36之5號

Tel: 04-26933504

E-Mail: js.e0925@msa.hinet.net

Fax: 04-26931202

扭力測試報告

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	陳昱妤	11mm_1	2024-12-06	10:12:56	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	245.175N-m	6140	正轉	0.0/0.0/0.0HRC	0:00:01
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	5.364kg-m	52.603N-m	465.55in.-lb.	5.142(o)	1.73sec

11mm 1 (沒扣)

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	陳昱妤	11mm_2	2024-12-06	10:14:14	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	245.175N-m	6140	正轉	0.0/0.0/0.0HRC	0:00:02
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	9.977kg-m	97.843N-m	865.94in.-lb.	8.58(o)	2.88sec

11mm 2 (沒扣)

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	陳昱妤	11mm_3	2024-12-06	10:15:31	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	245.175N-m	6140	逆轉	0.0/0.0/0.0HRC	0:00:07
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-14.16kg-m	-138.864N-m	-1228.99in.-lb.	-23.013(o)	7.62sec

11mm 3 (沒扣)

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	陳昱妤	11mm_4	2024-12-06	10:16:47	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	245.175N-m	6140	逆轉	0.0/0.0/0.0HRC	0:00:07
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-14.299kg-m	-140.226N-m	-1241.04in.-lb.	-22.099(o)	7.31sec

11mm 4 (沒扣)

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	陳昱妤	11mm_5	2024-12-06	10:18:57	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	245.175N-m	6140	逆轉	0.0/0.0/0.0HRC	0:00:07
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-13.084kg-m	-128.314N-m	-1135.62in.-lb.	-21.341(o)	7.06sec

11mm 5 (沒扣)

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	陳昱妤	17mm_1	2024-12-06	10:22:37	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	490.35N-m	6140	逆轉	0.0/0.0/0.0HRC	0:00:02
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-35.822kg-m	-351.311N-m	-3109.2in.-lb.	-7.082(o)	2.34sec

17mm 1
扳手頭

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	陳旻好	17mm_2	2024-12-06	10:23:34	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0.N-m	490.35N-m	6140	逆轉	0.0/0.0/0.0HRC	0:00:02
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-50.107kg-m	-491.401N-m	-4349.04in.-lb.	-7.921(o)	2.62sec

17mm 2

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	陳旻好	17mm_3	2024-12-06	10:27:04	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0.N-m	980.7N-m	6140	逆轉	0.0/0.0/0.0HRC	0:00:02
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-45.381kg-m	-445.053N-m	-3938.85in.-lb.	-7.709(o)	2.55sec

17mm 3

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	陳旻好	17mm_4	2024-12-06	10:28:07	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0.N-m	980.7N-m	6140	正轉	0.0/0.0/0.0HRC	0:00:02
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	33.005kg-m	323.682N-m	2864.68in.-lb.	6.469(o)	2.17sec


17mm 4

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	陳旻好	17mm_5	2024-12-06	10:29:05	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0.N-m	980.7N-m	6140	逆轉	0.0/0.0/0.0HRC	0:00:02
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-43.706kg-m	-428.628N-m	-3793.48in.-lb.	-7.726(o)	2.56sec

17mm 5

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	陳旻好	17mm_6	2024-12-06	10:29:52	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0.N-m	980.7N-m	6140	逆轉	0.0/0.0/0.0HRC	0:00:02
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-36.705kg-m	-359.967N-m	-3185.81in.-lb.	-6.699(o)	2.22sec

17mm 6



核准: _____

审核: _____