

TEST REPORT

Mechanical & Hardgoods Laboratory

報告編號: TH60152A/2017

頁數: 1 of 2

日期: 2017 年 06 月 20 日

龍巖股份有限公司

40644 台中市北屯區軍福 18 路 137 號

以下測試樣品係由顧客所提供及確認:

產品名稱: 3 分超短套筒

我們依照客戶的要求, 根據客戶送交之樣品進行測試結果如下:

測試需求: 扭力破壞測試

測試方法: a. 將樣品固定於扭力試驗機上。
 b. 施予一測試扭力於治具上。
 c. 測試後目視檢查樣品外觀是否損壞。
 備註-測試速率: 30 °/min.。

測試結果:

樣品	要求值		結果 (N-m)	觀察
	套筒尺寸	N-m		
3 分超短套筒	10 mm	123.0 (ANSI X 1.5)	123.0	測試後, 依目視檢查樣品外觀無損壞。
	17 mm	373.5 (ANSI X 1.5)	373.5	測試後, 依目視檢查樣品外觀無損壞。
	22 mm	373.5 (ANSI X 1.5)	373.5	測試後, 依目視檢查樣品外觀無損壞。

備註: 1. 以上扭力要求值係由客戶提供。

2. ANSI公制3分標準扭力

10mm: 82 N-m, 17mm: 249N-m, 22mm: 249N-m。

收樣日期: 2017 年 06 月 14 日

測試日期: 2017 年 06 月 15 日~ 2017 年 06 月 19 日

--- 下一頁 ---

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.

陳信佑

陳信佑
組長

測試場地: 40755 台中市台中工業區 14 路 9 號

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽, 凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。


TEST REPORT

Mechanical & Hardgoods Laboratory

報告編號： TH60152A/2017

頁 數： 2 of 2

- 照片 -



--- 以下空白 ---

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。